














Technische Wollfilze – Stückfilze / Technical wool felt – roll felt

nach DIN 61206

according to DIN 61206

	Qualität Quality	Wollgehalt Wool content	Dichte Density	Dicke Thickness		Qualität Quality	Wollgehalt Wool content	Dichte Density	Dicke Thickness
	11030	ca. 96 %	0,18 – 0,28g/cm ³	4 – 25 mm		12002	ca. 96 %	0,36 – 0,60g/cm ³	4 – 20 mm
	1225 w	ca. 70 %	0,18 – 0,22g/cm ³	4 – 25 mm		12004	ca. 96 %	0,36 – 0,60g/cm ³	4 – 20 mm
	2219 w	ca. 80 %	0,25 – 0,40g/cm ³	1 – 25 mm		12005	ca. 96 %	0,36 – 0,60g/cm ³	4 – 20 mm
	2205 w	ca. 80 %	0,41 – 0,48g/cm ³	1 – 20 mm		1225 m	ca. 70 %	0,18 – 0,22g/cm ³	5 – 25 mm
	2219 U1	ca. 80 %	0,28 – 0,36g/cm ³	4 – 20 mm		2219 m	ca. 80 %	0,25 – 0,40g/cm ³	1 – 25 mm
						2205 m	ca. 80 %	0,41 – 0,48g/cm ³	1 – 20 mm
	12002 ABA	ca. 96 %	0,44 – 0,60g/cm ³	5 – 15 mm		22002	ca. 96 %	0,36 – 0,60g/cm ³	4 – 20 mm

Andere Dicken und Festigkeiten als oben genannt sind auf Anfrage möglich.
Felts in deviating thickness and deviating density are available on request.

Änderungen vorbehalten! *Felts are subject to modifications and amendments!*

Ausgewählte Filzqualitäten sind auch als Tafelware bis ca. 100 mm Dicke lieferbar.
Some of the felt types are also available in sheet form up to 100 mm thickness.

Schwankungen in der Farbmelange möglich! *Variations in the color of the felt are possible!*